

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki – CEM I 42,5 R - SR 5/NA

Zakład produkcyjny: Przemiałownia Gdynia

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 008-UWB-246

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: 008-UWB-246

Okres wysyłki: Styczeń 2025

Cecha	Jedn.	Wynik średni	PN-B-19707:2023-05
Początek czasu wiązania	min	197	> 60
Koniec czasu wiązania		244	-
Woda do konsystencji normowej	%	27,2	-
Stałość objętości	mm	0,8	< 10
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	3989	-
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	26,4	≥ 20
po 28 dniach		53,5	≥ 42,5 i ≤ 62,5
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	3,16	≤ 3,5
Cl		0,060	≤ 0,10
Na ₂ O _{eq}		0,59	0,60
Pozostałość nierozpuszczalna		0,57	≤ 5,0
Strata prażenia		1,90	≤ 5,0
Klinkier: C ₃ A		4,80	≤ 5,0

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Kierownik Doradztwa
Technicznego
Paweł Mofina
Paweł Mofina

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Przemiałownia Gdynia ul. Energetyków 1, 81-184 Gdynia

z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375

Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł